










## ROSSO LEVANTO

	<b>Oorsprong</b>	Italië
	<b>Petrografische classificatie</b>	Metamorfe gesteente - Niet-gefolieerd gesteente - Marmers (EN 12670).
	<b>Beschrijving</b>	Marmers met een bordeaux tot paarse achtergrond en verspreid een witte adering.
	<b>Alternatieve benamingen</b>	

### Gebruik

<b>Algemeen</b>	De steen en oppervlakte afwerking dienen gekozen te worden in functie van de vooropgestelde toepassing.	
<b>Toepassingen</b>		
<b>Aanbevelingen</b>		
	<div style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 2px;"><b>Binnentoepassingen</b></div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Binnenvloeren</li> <li>- Muurbekleding</li> <li>- Werkbladen</li> <li>- Decoratief Maatwerk</li> <li>- Trappen</li> <li>- Douchebekleding</li> </ul>	<div style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 2px;"><b>Buittentoepassingen</b></div> <p style="text-align: center; padding: 10px;">Niet geschikt voor buittentoepassingen</p>
	<p>- Deze natuursteen kan gebruikt worden als keukenwerkblad of douchebekleding, maar is wel minder kras- en zuurbestendig dan bv. graniet. De keuze van de afwerking en het gepaste onderhoud zijn heel belangrijk. - De gepolijste afwerking wordt bij voorkeur aangewend als wandbekleding, als vloerafwerking enkel te gebruiken in ruimtes met geringe eisen ivm slijtweerstand, bv. badkamer.</p>	

Hardheid (Mohs)	Schijnbare volumemassa	Waterabsorptie	Porositeit
			
NPD*	NPD*	NPD*	NPD*
Druksterkte	Buigsterkte	Slijtweerstand	VORSTBESTENDIGHEID
			
NPD*	NPD*	NPD*	NPD*

NPD\*: geen technische gegevens beschikbaar - no technical data available - pas d' informations techniques disponibles

## ROSSO LEVANTO

### Opmerkingen en aanbevelingen

- Kleurnuances en/of verschillen in korrelgrootte tussen partijen en zelfs binnen éénzelfde partij kunnen optreden.
- Door de mineralogische samenstelling is dit materiaal niet zuurbestendig.
- Bepaalde open aders en poriën kunnen opgevuld / gemastiqueerd worden. Na plaatsing kunnen fijne, open adertjes en putjes ontstaan.
- Deze natuursteen wordt vaak aan de achterzijde voorzien van een net. Daardoor worden breuk, als gevolg van transport, verdere oppervlaktebewerkingen en dergelijke vermeden.
- Op het oppervlak kunnen mineraalconcentraties en/of aders voorkomen. Deze zijn ontstaan tijdens de vorming van het gesteente, hebben geen enkel technisch nadeel en zijn dus inherent aan het materiaal.
- De steen bevat ook stylolitische aders die na verloop van tijd kunnen uitspringen. Dit verschijnsel is inherent aan de structuur van het materiaal en heeft geen enkel gevolg voor de duurzaamheid van de steen.

### Plaatsing

<b>Algemeen</b>
<b>Plaatsing Tegels</b>
<b>Voegbreedte</b>
<b>Onderhoud</b>

De plaatsing gebeurt volgens de regels der kunst en het goede vakmanschap. Te raadplegen en te volgen documenten zijn: TV (WTCB) 80, 137, 146, 163, 179, 182, 189, 193, 196, 205, 213, 228, STS 45

Na de levering wordt het materiaal binnengezet of beschermd tegen regen, wind en vorst. Geschonden of gebroken materiaal dient vóór de plaatsing of verwerking aan de leverancier gemeld te worden. Dit materiaal moet in de mate van het mogelijke voor verzaging gebruikt worden. De plaatser dient voor de plaatsing samen met de bouwheer en/of architect het materiaal (in droge toestand) te controleren op eventuele afwijkingen tegenover de stalen. Denk eraan: 'Plaatsing is aanvaarding', dwz dat er NA plaatsing geen klachten aanvaard worden, tenzij voor verborgen gebreken.

#### Binnenbevoering

De tegels worden geplaatst met een flexlijm (bv. BELTRAFLEX) of een witte kant-en-klare mortel voor natuursteen op een droge dekvloer. Bij plaatsing in combinatie met vloerverwarming dient men de voorschriften van de leverancier strikt te volgen (zie ook de brochure hieromtrent van het WTCB-T.V. 179 en 189).

#### Buitenbevoering

Niet geschikt voor buitenbevoering

3 à 5 mm (gezaagde kanten)

Tegels worden vóór de plaatsing gemengd, om een harmonieuze verdeling van kleuren en schakeringen te bekomen.; Kies de kleur van uw voegspecie in functie van de kleur van het materiaal.

### Onderhoud

<b>Algemeen</b>
<b>Eerste reiniging</b>
<b>Regelmatig onderhoud</b>
<b>Bescherming</b>
<b>Aanbevelingen</b>

Voor meer informatie betreffende het onderhoud verwijzen we naar de tekst 'onderhoudsvoorschriften'.

De producten die gebruikt worden moeten aangepast zijn aan het materiaal. De richtlijnen van de fabrikant worden gevolgd.

Algemeen dient gesteld dat men bij het onderhoud niet mag overdrijven met vocht!

Eerste schoonmaakbeurt met aangepast reinigingsmiddel, bv. Lithofin Vuiloplosser (opgelet: niet zuurhoudend). Dit mag vanaf één week na opvoegen van de vloer. Mocht op de vloer cementsluis voorkomen, pas dan hetzelfde product toe, in combinatie met een éénschijfsmachine en een schroepad.

Gebruik voor regelmatig onderhoud een voor natuursteen aangepast onderhoudsproduct, bv Lithofin Wash&Clean.

Om de oppervlakte afwerking voldoende te beschermen raden we aan om periodiek (1 à 2 maal per maand) te behandelen met een voedend product voor natuursteen bv. Lithofin Glans&Schoon.

Bij gebruik in vochtige- of vlekgevoelige ruimtes - keuken of badkamer - raden we aan de steen te behandelen met een impregnering, bv. Lithofin MN Vlekstop.

Gebruik voor het onderhoud van deze natuursteen geen zuurhoudende producten.